

**SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR 4146L/3/17****INFORMACJA OD ZLECENIODAWCY**

Zleceniodawca	Stadion Wrocław Spółka z o.o.
Dotyczy	Badanie granulometryczne próbek warstwy wegetacyjnej murawy
Oznaczenie próbki	Próbka nr 3
Data dostarczenia próbki	04.10.2017

**WYNIKI BADAŃ**

ZAKRES BADAŃ/ METODA/ PROCEDURA BADAWCZA			Skład ziarnowy wg PN-EN 933-1:2012																																				
			Metoda - na mokro																																				
Sita #	Udział frakcji, %	Przesiew, %	<p>Graficzne przedstawienie wyników</p> <table border="1"><caption>Data points from the grain size distribution graph</caption><thead><tr><th>Sieve size [mm]</th><th>Sample [%]</th><th>Upper Limit [%]</th><th>Lower Limit [%]</th></tr></thead><tbody><tr><td>0.063</td><td>5.4</td><td>10.0</td><td>0.0</td></tr><tr><td>0.125</td><td>8.6</td><td>15.0</td><td>0.0</td></tr><tr><td>0.25</td><td>26.5</td><td>25.0</td><td>0.0</td></tr><tr><td>0.5</td><td>58.3</td><td>45.0</td><td>0.0</td></tr><tr><td>1.0</td><td>82.9</td><td>65.0</td><td>0.0</td></tr><tr><td>2.0</td><td>97.3</td><td>85.0</td><td>0.0</td></tr><tr><td>4.0</td><td>99.8</td><td>95.0</td><td>0.0</td></tr><tr><td>6.3</td><td>100.0</td><td>100.0</td><td>0.0</td></tr></tbody></table>	Sieve size [mm]	Sample [%]	Upper Limit [%]	Lower Limit [%]	0.063	5.4	10.0	0.0	0.125	8.6	15.0	0.0	0.25	26.5	25.0	0.0	0.5	58.3	45.0	0.0	1.0	82.9	65.0	0.0	2.0	97.3	85.0	0.0	4.0	99.8	95.0	0.0	6.3	100.0	100.0	0.0
Sieve size [mm]	Sample [%]	Upper Limit [%]		Lower Limit [%]																																			
0.063	5.4	10.0		0.0																																			
0.125	8.6	15.0		0.0																																			
0.25	26.5	25.0		0.0																																			
0.5	58.3	45.0		0.0																																			
1.0	82.9	65.0		0.0																																			
2.0	97.3	85.0		0.0																																			
4.0	99.8	95.0		0.0																																			
6.3	100.0	100.0		0.0																																			
0,0	0,0	100,0																																					
0,0	0,0	100,0																																					
6,3	0,0	100,0																																					
4,0	0,2	99,8																																					
2,0	2,6	97,3																																					
1,0	14,4	82,9																																					
0,5	24,6	58,3																																					
0,25	31,8	26,5																																					
0,125	17,8	8,6																																					
0,063	3,3	5,4																																					
< 0,063	5,4																																						
Suma =	100,0																																						

legenda:

- krzywe graniczne obszaru rozkładu uziarnienia dla mieszaniny warstwy nośnej trawnika wg pkt 3.5.4 normy DIN 18035-4
- krzywa uziarnienia badanej próbki

KONIEC SPRAWOZDANIA

GEOSTANDARD SP. Z O.O.  
*Wojciech Gradowski*  
Wojciech Gradowski  
SPECJALISTA-LABORANT