

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR 4146L/4/17**INFORMACJA OD ZLECENIODAWCY**

Zleceniodawca	Stadion Wrocław Spółka z o.o.
Dotyczy	Badanie granulometryczne próbek warstwy wegetacyjnej murawy
Oznaczenie próbki	Próbka nr 4
Data dostarczenia próbki	04.10.2017

WYNIKI BADAŃ

ZAKRES BADAŃ/ METODA/ PROCEDURA BADAWCZA			Skład ziarnowy wg PN-EN 933-1:2012																		
			Metoda - na mokro																		
Sita #	Udział frakcji, %	Przesiew, %	<p>Graficzne przedstawienie wyników</p> <table border="1"><caption>Data points from the grain size distribution graph</caption><thead><tr><th>Sita # [mm]</th><th>Przesiew [%]</th></tr></thead><tbody><tr><td>0,063</td><td>5,7</td></tr><tr><td>0,125</td><td>8,7</td></tr><tr><td>0,25</td><td>23,3</td></tr><tr><td>0,5</td><td>54,5</td></tr><tr><td>1,0</td><td>81,5</td></tr><tr><td>2,0</td><td>97,1</td></tr><tr><td>4,0</td><td>99,8</td></tr><tr><td>6,3</td><td>100,0</td></tr></tbody></table>	Sita # [mm]	Przesiew [%]	0,063	5,7	0,125	8,7	0,25	23,3	0,5	54,5	1,0	81,5	2,0	97,1	4,0	99,8	6,3	100,0
Sita # [mm]	Przesiew [%]																				
0,063	5,7																				
0,125	8,7																				
0,25	23,3																				
0,5	54,5																				
1,0	81,5																				
2,0	97,1																				
4,0	99,8																				
6,3	100,0																				
0,0	0,0	100,0																			
0,0	0,0	100,0																			
6,3	0,0	100,0																			
4,0	0,2	99,8																			
2,0	2,7	97,1																			
1,0	15,6	81,5																			
0,5	27,0	54,5																			
0,25	31,2	23,3																			
0,125	14,7	8,7																			
0,063	3,0	5,7																			
< 0,063	5,7																				
Suma =	100,0																				

legenda:

- krzywe graniczne obszaru rozkładu uziarnienia dla mieszaniny warstwy nośnej trawnika wg pkt 3.5.4 normy DIN 18035-4
- krzywa uziarnienia badanej próbki

KONIEC SPRAWOZDANIA

GEOSTANDARD SP. Z O.O.
Wojciech Gradowski
Wojciech Gradowski
SPECJALISTA-LABORANT